

Ficha Técnica de Producto



COMEJENOL

1. PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Impregnante base solvente transparente compuesto por Ciflutrin y Diclofuanida diluidos en solventes libres de aromáticos de alta penetración, que impregnan la madera protegiéndola contra comején, polilla, hongos, así como para evitar la putrefacción y agrietamiento por resequeidad.

EL COMEJENOL PINTABLE es un termicida/insecticida/funguicida altamente eficaz del grupo de los piretroides y dilofuanida con amplio espectro de actividad, es eficaz contra casi todos los insectos destructores de madera y sus larvas, inclusive el abejorro común de antenas, abejorros transmisores de polvo, brocas de madera común y diversos tipos de termitas como *Reticulitermes santonensis* y *criptotermis brevis*. Así como también eficaz para el control de hongo azul que produce manchas; azul, verde – amarilla y gris tales como: *Aureobasidium pululantes*, *Sclerofoma pitiofila*, *Aspergillus Nige*, *Ceratocvtis nilifera* *Gliocladium virens*, *Penicilium citrinum*, *Fialofora fastigiata* y *Trioderma*

2. USOS:

Para protección efectiva de madera nueva y usada en:

- Madera en crudo "tablero"
- Muebles
- Lambrines.
- Cimbras
- Pisos de duela y parquet, etc.
- Vigas, polines.
- Puertas y ventanas.
- Esculturas ornamentales.
- Marcos.

3. VENTAJA

- Penetra profundamente dentro de la madera.
- Insoluble en agua.
- De fácil aplicación
- Por su actividad como acaricida de contacto, posee un excelente efecto a largo plazo el cual lo convierte en ideal para tratamiento preventivo.
- Actúa rápidamente por lo que es adecuado también para tratar maderas y sus productos que ya han sido infectados por insectos.
- Se usa como primario o base para recubrimiento de acabado.
- No modifica la apariencia de la madera.
- Actúa por ingestión sobre polillas y comejenes por lo que es amigable con el medio ambiente y biodiversidad.



4. RESTRICCIONES

- No usar y/o almacenar en lugares cerca de flamas, chispas o cualquier fuente de ignición.
- No usar en recintos cerrados o con poca ventilación y circulación de aire.
- Evite la inhalación prolongada, usar mascarilla para vapores orgánicos.
- No deje destapado el envase, manténgalo cerrado.

6. EMPAQUE Y PRESENTACIÓN

COMEJENOL PINTABLE Se surte en recipientes de lamina.

Tambor con 55 galones.

Lata con 1 galón.

Lata con ¼ galón.

En el caso de la presentación de 1 y ¼ de galón se empaacan 4 unidades dentro de una caja de cartón.

ESTIBA MÁXIMA

Se recomienda estibar máximo 4 botes o 4 cajas.

Se recomienda estibar máximo 3 tambores de 55 galones.

9. LIMPIEZA

En caso de derrame, utilice arena o trapo seco para absorber el solvente del piso.

11. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Desechar los residuos de acuerdo a las regulaciones federales, estatales o locales que apliquen. Evite la incineración de los residuos.

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

- La madera debe estar totalmente seca, limpia y libre de polvo, grasa, pintura ó barniz ligar si es necesario.
- COMEJENOL PINTABLE se aplica sin dilución, tal como viene, con brocha de pelo, equipo de aspersión, por inmersión o por cualquier otro medio conveniente procurando saturación en la madera.

7. ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El tiempo de vida del material almacenado bajo techo, en lugar seco y temperatura ambiente máximo 35°C es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

8. RENDIMIENTO

El rendimiento va en función de la porosidad de la madera y tipo de la misma, en promedio 1 galón de COMEJENOL PINTABLE cubre 14 a 20m² de superficie.

10. SEGURIDAD

COMEJENOL PINTABLE contiene solventes libre de aromático, además de agentes químicos no cancerígenos que pueden causar ligeros daños a la salud, evite la inhalación y el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel u ojos lave con abundante agua, en este caso y principalmente ante ingestión consulte al médico inmediatamente. Se recomienda el uso continuo de mascarilla para vapores orgánicos, guantes, lentes de seguridad y ropa industrial que no provoque chispas eléctricas, para la manipulación de este producto.

COMEJENOL PINTABLE es para uso urbano, doméstico, industrial y forestal.

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO

DATOS GENERALES:

COLORES: Translucido
Producto moderadamente tóxico.

TOXICIDA

RENDIMIENTO 17 m²/gal promedio dependiendo de la porosidad de la madera

MÉTODO DE APLICACIÓN

Por inmersión, mediante Brocha, rodillo de felpa o cepillo de pelo y equipo de aspersión.

PROPIEDADES TÍPICAS

PRUEBA

MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
Flash Point °C TCC	ASTM D 93 40
Densidad g/ml @ 20 °C	ASTM D1475 0.80 g/ml
Impregnación en madera (apariciencia)	ASTM D 2921 Pasa

Tiempo de anaquel

12 meses en su recipiente original cerrado y a la sombra