

PAVIMENTO

Catania

Tamaño:33X33 (MEDIANO)

Calidad A

Interior Acabado brillante



Proceso de producción: Monococción



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENSAYO	RESULTADO	NORMA
Resistencia a la flexión	234 Kg/cm2	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia de abrasión	PEI 4	UNE-EN ISO 10545-7
Largo	335.20 mm +/- 0.5%	UNE-EN ISO 10545-2
Ancho	335.20 mm +/- 0.5%	UNE-EN ISO 10545-2
Ortogonalidad (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Curvatura central (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Curvatura lateral (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2
Deformación (+/-0.5%)	Cumple	UNE-EN ISO 10545-2

INFORMACIÓN DE TARIMAS

FORMATO	PIEZAS/CAJA	CAJAS/PALLETE
33.4x33.4cm	18	60

M²/CAJA	M²/PALLET	KG/CAJA KG/PALLET
2.00	120.00	24.5 1,485





Los productos de HISPACENSA cumplen con la Norma Internacional para baldosas cerámicas ISO 13006:2018. Los ensayos superados para este fin se detallan a continuación:

PROPIEDADES QUÍMICAS				
ENSAYO	RESULTADO	NORMA		
Determinación de resistencia al cuarteo de baldosas cerámicas.	No se observa defecto de cuarteo	UNE-EN-ISO 10545-11		
Absorción de agua, impregnación por ebullición.	6.5%	UNE-EN-ISO 10545-3		
Resistencia a concentraciones débiles de ácidos (HCl, 3%)	Clase GLA	UNE-EN-ISO 10545-13		
Resistencia a concentraciones fuertes de ácidos (HCl, 18%)	Clase GHA	UNE-EN-ISO 10545-13		
Resistencia a concentraciones débiles de bases (KOH, 30 g/L)	Clase GLA	UNE-EN-ISO 10545-13		
Resistencia a concentraciones fuertes de bases (KOH, 100 g/L)	Clase GHA	UNE-EN-ISO 10545-13		
Resistencia a productos de limpieza doméstica y aditivos de agua de piscina (NH4Cl, 100 g/L)	Clase GA	UNE-EN-ISO 10545-13		
Resistencia a las manchas				
Cr2O3 en aceite ligero 40% (m/m)	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14		
Yodo (Sol. Alcohólica 13 g/L)	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14		
Aceite de Oliva	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14		
Dureza al Rayado de la superficie según MOHS	2	UNE-EN 101		

Condiciones de Garantía:

No se reciben reclamos por mal uso o manejo inadecuado del producto. Antes de colocar este producto verificar calidad, tono y calibre. No se aceptan reclamos después de instalado. En caso de reclamo, es necesario presentar el empaque del producto. **Se recomienda instalar con una separación mínima de 5 mm.**